

ENROBE A FROID DENSE CONDITIONNE EN SEAU

Domaine d'emploi

Notre enrobé à froid noir à base de laitier de haut fourneau est à utiliser pour les travaux ponctuels de chaussées :

- Bouchage de nids de poules,
- Réfection provisoire ou définitive de tranchées,
- Entretien des trottoirs,
- Accotements, reprofilages ponctuels

Le conditionnement en seau de 25 Kg lui confère une durée de conservation de 18 mois. Les seaux doivent être stockés à l'abri du gel avant utilisation et refermés hermétiquement après utilisation.

Constituants

Les granulats, d'origine de laitier de haut fourneau et de roches massives, répondent aux exigences de la norme XP P 18-545 « granulats ».

Les granularités utilisées sont 0/4 ou 0/8. Sa composition granulaire continue lui confère une densité voisine de 2,2.

Le liant d'enrobage est un bitume fluxé d'origine pétrolière.

Conditions de mise en œuvre

Il est possible d'utiliser cet enrobé toute l'année de - 10 °C à + 35 °C même sur support humide.

Les épaisseurs de mise en œuvre doivent être de l'ordre de 5 cm par couche en n'excédant pas deux couches. Il est possible de travailler en faible épaisseur pour les granulométries les plus fines pour le reprofilage.

Il n'est pas nécessaire d'appliquer une couche d'accrochage.

Sa mise en œuvre peut être manuelle ou mécanique. Le compactage est réalisé à l'aide d'une dame à main, d'une plaque vibrante ou d'un compacteur suivant le type de réparation effectuée.

La remise sous circulation est immédiate pour les petites réparations et les nids de poule.

Distribué par

MAT ROUTE SERVICES

15, Les Gâts

86500 SAULGÉ

Tél : 05 49 91 90 62

e-mail : adv@matroute.fr

site : www.matroute.fr

Pour toute application spécifique, consulter notre service technique.